



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē


**Informatīvais ziņojums par ERAF projektā No. 1.1.1.1/20/A/109 “Planāra lauka emisijas mikrotriodes struktūra” paveikto laika posmā 01.10.2021.-31.01.2022.**

1) Tika turpināta projekta 2. aktivitātes “Mikrotriodes struktūras izgatavošana” īstenošana, kuras ietvaros pēc partnera “ALFA RPAR” pielāgotas planāro mikroelektronikas ierīču izgatavošanas tehnoloģijas tika izstrādāta testa mikrotriodes struktūras jauna versija, izgatavotas veidnes un eksperimentālas plāksnes, tika samontēti testa mikrotriodes prototipi.

2) Tika turpināta projekta 3. aktivitātes “Mikrotriodes struktūras raksturošana”, īstenošana, kuras ietvaros tika pēfītas testa mikrotriodes struktūra un to slāņu pavadošo paraugu īpašības.

Tika turpināti lauka emisijas strāvas mērījumi no izgatavotām testa mikrotriodes struktūrām un pielāgota mērīšanas metodika.

Tika uzsākti pavadošo paraugu rentgendifrakcijas mērījumi (1.attēls). Pavadošo paraugu volframa kārtiņu sastāvā konstatēta kubiskās alfa fāzes un metastabilas beta fāzes klātbūtne.



2. attēls (a) parauga fotogrāfija, kur uz Si pamatnes ir uzputinātas W nanoslāņa strīpas;  
(b) XRD mērījumu rezultāti ar W kristālisko fāžu refleksiem.


Tika turpināti fotoelektronu emisijas mērījumi no mikrotriodes struktūras pavadošo paraugu elektronus emitējošiem W un  $WB_2$  nanoslāņiem ar mērķi novērtēt šo slāņu fotoelektronu izejas darbu.

Tika uzsākti mikrotriodes satelītparaugu nanoslāņu (W,  $WB_2$ ) virsmas morfoloģijas mērījumi, izmantojot atomspēku mikroskopiju (AFM).

Tika uzsākti mikrotriodes struktūras pavadošo paraugu nanoslāņu (W,  $WB_2$ ) virsmas lādiņa mērījumi, izmantojot Kelvina zondes mikroskopiju (KFM).

Tika uzsākti XPS mērījumi no mikrotriodes struktūras pavadošo paraugu elektronu emitējošiem W nanoslāņiem uz Si un  $SiO_2$  pamatnēm.

Tika uzsākti ekzoemisijas mērījumi no mikrotriodes struktūras pavadošo paraugu elektronus emitējošiem W un  $WB_2$  slāņiem ar mērķi novērtēt šo slāņu termostabilitāti (2.attēls).



1. attēls. Uz  $SiO_2$  pamatnes uzputināto W un  $WB_2$  nanoslāņu elektronu ekzoemisijas mērījumi, izmantojot slāņu pavadošos paraugus ar W: G18, G19, G20 un slāņu pavadošos paraugu ar  $WB_2$  - G13. Katram paraugam tika veikti 2 ekzoemisijas (EE) mērījumu cikli: 1.EE un 2.EE

**Iesniegts un pieņemts publicēšanai raksts:**

Annija Elizabete Goldmane, Liga Avotina, Marina Romanova, Alexei Muhin, Aleksandrs Zaslavskis, Gunta Kizane, Yuri Dekhtyar, "FTIR Analysis of Oxidized Tungsten and Tungsten Diboride Nanolayers", Materials Science –Medziagotyra, ISSN 1392-1320, in press, 2022, doi: 10.5755/j02.ms.29796